




Kůže 163



Kůže 166



Kůže 176



Kůže 177



Kůže 300

**Složení**

100% useň  
nemetallická barviva

**Tloušťka**

průměrná tloušťka 0,9-1,0 mm

**Velikost kruponu**

průměrně 280 g/m<sup>2</sup> ±5%

**Ohybová odolnost**

více než 20.000 cyklů

**Odolnost vůči ohni**

UNI EN 1021-1,2:2006

poznámka: parametry hořlavosti jsou závislé na použité pěně

**Stálost na světle**

5 (EN ISO 105 - B02:1999)